

## 硅胶条

扯断强度：4.0-8.0MPa  
扯断伸长率：200%  
撕裂强度：15-KN/M  
邵氏硬度：30-80+5  
长期耐温：-70 -250 ，短期300 数小时  
体积电阻率：10<sup>14</sup> cm  
表面电阻率：10<sup>14</sup>  
击穿电压：20KV/MM

### 硅胶条的特性

- 1、耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好的耐热性，可在150度下几乎永远事业而无性能变化，可在200度以下连续使用10000小时，在350度下可使用一段时间。
- 2、耐寒性：普通橡胶晚点为-20--30度，而硅橡胶则在-60-70度时才具有较好的弹性，某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低的温度。
- 3、绝缘性：硅橡胶条具有很高的电阻率，且在很宽的温度和频率范围内其阻止保持稳定，同时硅橡胶对高压电晕放点和电弧电具有很好的抵抗性。
- 4、导电性：当加入导电材料时，硅橡胶便具有很好的导电性。
- 5、阻燃性：硅橡胶本身可燃，但加入少量阻燃剂时，它便有阻燃和自息性，且因硅橡胶布汗有机化合物，因而燃烧时不冒烟或放出毒气。

深圳市富乐斯胶粘制品有限公司专注于各类绝缘、防震、防滑、防尘、耐温、隔热屏蔽EMI、胶贴、海棉及不干胶商标等模切产品的开发与生产，各类产品广泛应用于笔记本计算机、游戏机、游戏机手柄、音响、蓝牙耳机、手机、相机、照明、LED、投影仪、液晶显示器等相关电子产品，也可根据客户对产品的设计要求来定制材料品种性能和尺寸形状，以达到产品设计的最佳状态，同时满足生产简便高效，我司秉承着客户至上，诚信务实，精益求精，品质第一，互惠互利，价格合理，服务到位，共同发展的原则得到广大客户的支持。

### 联系方式

官网：<http://www.szfulesi.com>

公司：深圳市富乐斯胶粘制品有限公司

地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道172号安乐工业区B2栋301A层

姓名：曾燕军、谢莹

邮件：592033882@qq.com

电话：0755-27919805

传真：0755-27919975

手机：13316814899、18923768829

QQ：592033882

微信：13316814899

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：